

ISO - Voranstrich für Bitumenbänder

düninflüssiger lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Produktdatenblatt: Ausgabe: November 2010

Anwendung: ISO-Voranstrich für Bitumenbänder ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. ISO-Voranstrich für Bitumenbänder dient als Grundlage für ISOPLAN KSK Bahnen und ISO Reparaturband AL.

Merkmale:

- Einfache Handhabung - Verarbeitungsfertig eingestellt
- gutes Haftvermögen und hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- Resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u.a.
- schnelltrocknend
- staubbindend

Verarbeitungshinweise:

Witterung: Bei der Verarbeitung von ISO Voranstrich für Bitumenbänder muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen.

Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrocknungsphase zu verhindern.

Untergrund: Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein.

Ausführung: Vor der Verarbeitung ist der ISO-Voranstrich für Bitumenbänder durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren.

Das Auftragen kann durch Streichen oder Anspritzen erfolgen.

Theoretischer Materialverbrauch: ca. 0,2 - 0,3 kg/m², je nach Untergrund

Technische Daten: Bindemittelart: Bitumen

Lösemittelart:	aromatisches Kohlenwasserstoffgemisch
Beschaffenheit:	dünnflüssig
Farbe:	schwarz
Flammpunkt:	ca. 30 °C
Dichte bei 20°C:	ca. 0,81 g/cm ³
Filmbildende Bestandteile:	ca. 40 %
Gem. BetrSichV:	Entzündlich

Lieferform: 1 l-, 5 l-, 10 l-, und 30 l-Gebinde

Reinigungsmittel: Im abgeordneten Zustand: Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebilde ist ISO-Voranstrich für Bitumenbänder mindestens 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

Das Produkt ist von Zündquellen fernzuhalten.

Das Produkt ist frostunempfindlich.